

BASE OIL BS 150

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Property	Unit	Standard	Requirement
Appearance at 25 °C	-	Visual appearance	Transparent, sediment free
Density at 15 °C	g/cm ³	ISO 12185	Report
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	ISO 3104	Report
Viscosity at 100 °C	mm ² /s	ISO 3104	30,00 – 32,00
Viscosity index	-	ISO 2909	min. 90
Flash Point by Cleveland	°C	ISO 2592	min. 260
Pour Point	°C	ISO 3016	max. -9,0
Total Acidity	mgKOH/g	ISO 6618	max. 0,05
MCR	%(m/m)	ISO 10370	max. 0,70
Ash content	%(m/m)	ISO 6245	max. 0,010
Colour (ASTM)	-	ISO 2049	max. 6,0
Sulphur Content	%(m/m)	EN ISO 8754	max. 0,80
PCA	%(m/m)	IP 346	max. 2,9
CA	%	ASTM D 2140	max. 10,0
Time of deemulsibility at 82 °C	perc	ISO 6614	Report
Water Content	%(m/m)	ISO 9029	max. 0,025
VGC	-	ASTM D 2140	0,8 – 0,82
Air Release at 75 °C	perc	ISO 9120	Report

PACKAGE: BULK

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833