

OLEJ BAZOWY SN-650

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

NAZWA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ GRANICZNA	WARTOŚĆ TYPOWA	METODY BADAŃ
Gęstość w temperaturze 20°C	g/cm ³	0,885 - 0,900	0,892	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	≥ 135,0	147,0	PN-EN ISO 3140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	13,0 - 16,2	13,7	PN-EN ISO 3140
Wskaźnik lepkości	-	≥ 87	87	PN-79/C-04013
Temperatura płynięcia	°C	≤ -9	-9	PN-ISO 3016
Temperatura zapłonu (otwarty tygiel)	°C	≥ 220	272	PN-EN ISO 2592
Temperatura zapłonu (zamknięty tygiel)	°C	≥ 200	251	PN-EN ISO 2719
Pozostałość węgla (Conradson)	%(m/m)	≤ 0,1	0,05	PN-85/C-04075
Zawartość popiołu	%(m/m)	≤ 0,01	0,002	PN-EN ISO 6245
Liczba kwasowa	mgKOH/g	≤ 0,05	0,01	PN-85/C-04066
Odparowalność wg Noacka (250°C)	%(m/m)	≤ 3,0	2,5	PN-C-04124
Barwa	-	≤ 3,5	2,0	ASTM D 1500
Deemulgowalność w temperaturze 82°C	min.	≤ 30	10	PN-86/C-04065
Współczynnik załamania światła n _D ²⁰	-	-	1,4900	PN-81/C-04952
Stała lepkościowo-gęstościowa (VGC)	-	-	0,821	ASTM D 2140
Zawartość węgla: - C _A - C _N - C _P	%	-	6,1 30,1 63,8	ASTM D 2140
Skład grupowy: - węglowodory nasycone - węglowodory aromatyczne - żywice	%(m/m)	-	65,0 33,1 1,9	ASTM D 2007
Zawartość siarki	%(m/m)	-	0,65	PN-EN ISO 8754
Zdolność wydzielania powietrza	min.	-	8	ASTM D 3427
Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych	%(m/m)	≤ 3,0	0,6	IP 346

OPAKOWANIE: LUZEM

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833