

OLEJ BAZOWY PUR 160

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	METODY BADAŃ
Gęstość w 15 °C	kg/m ³	854	DIN 51757/ ASTM D-1298
Kolor	nr wzorca	<L 0,5	DIN ISO 2049/ASTM D-1500
Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C	mm ² /s	29,5	DIN 51562-1/ASTM D-445
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	5,37	DIN 51562-1/ASTM D-445
Wskaźnik lepkości	-	115	DIN ISO 2909/ASTM D-2270
Liczba Noack'a w 250 °C	% (m/m)	9	DIN ISO 51581/ASTM D-5800
Temperatura płynięcia	°C	-12	DIN ISO 3016/ASTM D-97
Zawartość siarki	ppm	10	DIN EN ISO 8754/ ASTM D-4294

OPAKOWANIE: LUZEM