

ZÁKLADOVÝ OLEJ HS-20

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	23,30	GOST 33
Viskozitní index	mm ² /s	88	GOST 25371
Karbonizační zbytek	%	0,28	GOST 19932
Číslo kyselosti	mg KOH/g	0,0035	GOST 5985
Obsah popela	%	0,002	GOST 1461
Obsah vody	%	-	GOST 2477
Bod vzplanutí COC (otevřený kelímek)	°C	281	GOST 4333
Bod tekutosti	°C	- 18	GOST 20287
Barva UNT	UNT	3,0	GOST 20284
Teplotní stabilita při 250 °C	°C	30,4	GOST 23175
Zkouška odolnosti proti korozi na olověných deskách C-1 nebo C-2	g/m ²	0,3	GOST 20502, METHOD B
Hustota při 20 °C	g/cm ³	0,8919	GOST 20284

BALENÍ: VOLNĚ