

ZÁKLADOVÝ OLEJ PURABASE 4

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

NÁZEV	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKOUŠKY DLE
Vzhled	-	průzračný & čirý	vizuální
Barva dle ASTM	-	L 0,5	ASTM D1500
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	4,25	ASTM D445
Viskozitní index	-	> 124	ASTM D2270
Obsah nasycených mastných kyselin	%	> 95	ASTM D2007
Bod tuhnutí	°C	- 12	ASTM D97
Bod vzplanutí (COC)	°C	> 220	ASTM D92
Obsah síry	ppm	< 5	ASTM D4294
Odparnost dle Noacka při 250 °C	wt%	10	ASTM D5800
TAN	mgKOH/g	< 0,03	ASTM D974

BALENÍ: VOLNĚ