

OLEJE BAZOWE HC-3, HC-4, HC-5, HC-6, HC-7, HC-8

Grupa			II						III							
Właściwości fizyko-chemiczne	Jedn.	Metody badań	HC- 3 N		HC- 4L		HC- 4		HC- 5		HC- 6		HC- 7		HC- 8	
			Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa	Wartość granicz.	Wartość typowa
Gęstość w temp. 15 °C	kg/m³	ASTM D 5002		852		847		847		844		846		848		848
Lepkość w temp. 100 °C	mm²/s	ISO 3104	2,8- 3,4	3,1	3,6- 4,3	4,0	4,2- 4,6	4,4	5,0- 5,6	5,4	5,8- 6,5	6,3	6,8- 7,4	7,4	7,8- 8,6	7,9
Lepkość w temp. 40 °C	mm²/s	ISO 3104	12- 14	13	16- 20	19	20- 24	22	26- 30	29	32- 39	36	40- 50	45	46- 54	50
Wskaźnik lepkości	-	ISO 2902	90- 100	96	110- 120	111	110- 120	113	120	125	120	127	125	129	125	127
Temperatura zapłonu	°C	ISO 2592	180	192	200	217	210	225	235	224	251	240	240	258	250	260
Temperatura płynięcia	°C	ISO 3016	-15	-16	-11	-12	-9	-11	-9	-9	-6	-7	-5	-6	-5	-6
Barwa	ASTM	ISO 2049	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	1,5	4	2	4	2,5
Zawartość siarki	ppm	ISO 20847	300	50	300	50	300	50	300	50	300	50	300	50	300	50
Odparowalność (NOACK)	%m.	DIN 51581	-	-	22	21	17	14	8	7	7	5	5	4	5	3

OPAKOWANIE: LUZEM

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833